



# S-Seal Plus

Feuchtigkeitshärtendes Acetoxysilikon Dichtmittel für Anwendungen im Sanitärbereich.



## Eigenschaften & Vorteile

- Hohe Schimmelpilzbeständigkeit – kann in Feuchträumen verwendet werden
- Hervorragende Haftung auf Glas, Keramik, Porzellan, Aluminium und Edelstahl – nur ein Produkt, das für viele Anwendungen und auf vielen Oberflächen verwendet werden kann
- Erhältlich in weiß und in transparent – die beiden am meisten verwendeten Farben

| Artikel-Nr. | Produkt                 | Lagercode | Verpackung       |
|-------------|-------------------------|-----------|------------------|
| 84284       | S-Seal Plus transparent |           | 310 ml Kartusche |
| 84292       | S-Seal Plus weiß        |           | 310 ml Kartusche |

## Anwendungsbereiche

Schnellhärtendes 1K Acetoxysilikon Dichtmittel mit hoher Schimmelpilzbeständigkeit. Es ist in transparent und in weiß erhältlich und hat hohe physikalische Eigenschaften für maximale Leistung und Haltbarkeit.

Anwendungsbereiche: zum Abdichten von verglasten Oberflächen um Badewannen, Waschbecken, Duschkabinen, Küchenarmaturen oder Dehnungsfugen bei Fliesen. Ideal für die Installation von Sanitärarmaturen, für Ventile und um Wasserhähne.

Die Anwendungstemperatur liegt zwischen +5°C bis + 40°C, mit einer Verarbeitungszeit von 10 Minuten, nach 20 Minuten ist das Produkt klebefrei. Die Aushärtungszeit beträgt zwischen 1 und 5 Tage, abhängig von der Dicke der Raupen, der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit.

Bei bestimmten Anwendungen sowie auf Edelstahl oder Aluminium kann die Anwendung eines Primers zur Verstärkung der Haftkraft erforderlich sein, es wird empfohlen, vorab einen Test durchzuführen. Das Produkt sollte aufgrund der Korrosionsgefahr nicht in Verbindung mit Metall wie z. B. Blei, Kupfer, Messing oder Zink verwendet werden.

## Gebrauchsanweisung

1. Die Oberfläche mit Soft Surface Cleaner reinigen und trocknen lassen.
2. Die Düse anschneiden und das Produkt mit einer Handkartuschenpresse, Akkupresse oder Druckluftpresse auftragen.
3. Eine weitere Bearbeitung der Fuge sollte unmittelbar nach dem Auftrag des Produktes erfolgen.

Bei Fugen, die so konstruiert sind, dass sie Bewegungen aufnehmen können, sollte die Fugenbreite mindestens das Vierfache der erwarteten Gesamtbewegung und die doppelte Tiefe betragen.



## Technische Informationen

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Basis:</b>          | Dichtmittel auf Silikonbasis |
| <b>Konsistenz:</b>     | Glatte Paste                 |
| <b>Farbe:</b>          | weiß / transparent           |
| <b>Lagerfähigkeit:</b> | 12 Monate                    |
| <b>Zolltarifcode:</b>  | 3910 00 00                   |
| <b>VOC:</b>            | 42 g/l                       |

|                                    |                       |                          |                      |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Aushärtungsmechanismus:</b>     | Acetoxyschärfend      | <b>UV-Beständigkeit:</b> | gut                  |
| <b>Spezifische Dichte:</b>         | 1,05 g/ml             | <b>Zugfestigkeit:</b>    | 1,7 MPa (ASTM D-412) |
| <b>Hautbildungszeit:</b>           | ~20 min               | <b>Bruchdehnung:</b>     | 600 % (ASTM D-412)   |
| <b>Offene Zeit:</b>                | 10 min (20°C / 50%RL) |                          |                      |
| <b>Aushärtungsgeschwindigkeit:</b> | 3 – 4 mm / 24h        |                          |                      |
| <b>Shore A:</b>                    | 19 (ASTM D-2240)      |                          |                      |
| <b>Volumenänderung:</b>            | <10% (EN 15651)       |                          |                      |
| <b>Anwendungstemperatur:</b>       | +5 °C bis 40 °C       |                          |                      |
| <b>Temperaturbeständigkeit:</b>    | -40 °C bis 200°C      |                          |                      |



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com) und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:  
Wanheimer Str. 334  
47055 Duisburg, Deutschland  
Sitz der Gesellschaft: Duisburg  
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.