



Butyl HT

Eine spritzbare, plastisch-elastische 1K-Dichtmasse auf Butylbasis, die überlackierbar ist, frei von aromatischen Lösungsmitteln und eine trockene Haut bildet.



Eigenschaften und Vorteile

- Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen ohne die Notwendigkeit der Vorbehandlung – Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, leichte Handhabung, einfach auf saubere Oberfläche auftragen
- Bildet eine trockene Haut – Schmutz und Staub setzt sich nicht fest
- Überlackierbar – Leicht zu überdecken
- Gute UV- und Alterungsbeständigkeit – für Anwendungen im Außenbereich
- Enthält keine aromatischen Lösungsmittel - Sicherer Gebrauch

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Abpackung
84582	Butyl HT Schwarz	BTYB	310ml Kartusche
84580	Butyl HT Elfenbein	BTYW	310ml Kartusche

Anwendungsbereiche

Allgemein haftet KENT Butyl HT ohne Vorbehandlung auf sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergründen aus Aluminium, rostfreiem Stahl, verzinktem Stahl, Zink, Kupfer, Messing, pulverbeschichtetem Stahl, den meisten lackierten Metalloberflächen, Glas, PVC, Polyester (GFK), gestrichenem/lackiertem Holz usw.

Nur mit spezieller Vorbehandlung haftet KENT Butyl HT auf Polyäthylen, Polypropylen und PTFE.

Typische Anwendungsbereiche:

Abdichtung von Fugen; Abdichtung von Fugen Kante an Kante; Dichtarbeiten in Wohnwagen, Bussen, Wohnmobilen und LKW; Abdichtung von überlappenden Fugen und Verbindungsfugen in der Baubranche; Dichtarbeiten in der Metallbranche, bei der Herstellung von Lüftungssystemen, motorgetriebenen Fahrzeugen, im Container- und Maschinenbau sowie in der Transportbranche; Unterfütterung und Abdichtung zwischen Fensterrahmen (Metall, Holz) und Mauerwerk; Abdichtung vorgefertigter Komponenten; für Metallplatten an Kaminen; für Installations- und Verglasungsarbeiten und für alle Arten von Bauteilen.

Gebrauchsanweisung

1. Oberflächen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.
2. Butyl HT mit einer KENT-Pistole (manuell oder druckluftbetrieben) auftragen. Bei Einsatz von Druckluft werden 3 – 5 bar benötigt.
3. Produkt großzügig in die abzudichtenden Bereiche spritzen. Leichte Schrumpfung aufgrund der Lösungsmittelabblüftung möglich.
4. Butyl HT kann mit einem Spachtel, benetzt mit normalen Geschirrspülmittel, geglättet werden.



Technische Informationen

Farben:	Elfenbein (84580) / schwarz (84582)
Konsistenz:	Paste
Inhalt:	310ml Kartusche
Zolltarifcode:	2715 00 00
Lagerfähigkeit:	24 Monate
MSDS:	Ja
VOC:	256g/l
Viskosität (20° C):	ca. 2500 mPa
Grundstoffe:	Butylgummi, synthetische Harze, mineralische Füllstoffe, Lösungsmittel
Aushärtung/Abhärtung durch:	Lösungsmittelablüftung
Spezifische Dichte:	1,5 g/cm ³
Lösungsmittelanteil:	ca. 16%
Flammpunkt:	< +27°C
Temperaturbereich:	- 30°C bis +100°C
Anwendungstemperatur:	+5°C bis +35°C
Hautbildung:	1 – 2 Stunden
Durchtrocknung:	2 – 3 Tage (abhängig von der Dichtmittelmenge bzw. Fugenbreite/-tiefe)



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke. Alle Rechte vorbehalten.