



Spot Primer

Eine universelle, schnell trocknende Grundierung in der Sprühdose für kleine Durchschliffstellen.



Eigenschaften & Vorteile

- Schnelle Trocknung, ausgezeichnete Haftung – leicht zu schleifen
- Gute Deckkraft, hohe Flexibilität und Härte
- Enthält Zinkphosphat – kann direkt auf Metall aufgetragen werden
- Gute Korrosionsschutzeigenschaften
- Ideal für kleinere Bereiche wie z. B. Durchschliffstellen
- KENT Spot Primer ist mit den meisten gängigen Lacken überlackierbar

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86334	Spot Primer schwarz	SPB	400 ml Sprühdose
86335	Spot Primer grau	SPG	400 ml Sprühdose
86336	Spot Primer weiß	SPW	400 ml Sprühdose

Anwendungsbereiche

Die universelle, schnell trocknende Grundierung in der Sprühdose wurde entwickelt, um Spot-Repair-Arbeiten auf nahezu jeder Oberfläche, einfach und schnell, auszuführen. Die schnelle Trocknung und der reduzierte Basis-lackverbrauch machen das Produkt sehr kosteneffektiv.

Zur Anwendung auf Stahl, bereits vorhandenen Beschichtungen, Washprimer, Spachtelmassen, Glasfaserverstärkte Polyesterbeschichtungen, Polyesterspachtelmassen, Füllern etc.

Gebrauchsanweisung

1. Die Oberfläche vor der Anwendung gründlich mit KENT Acrysol oder KENT Panel Degreaser reinigen und entfetten (bei Füllern Kontakt mit Wasser oder Entfetten auf Wasserbasis vermeiden).
2. Die Sprühdose gründlich schütteln, bis sich die Mischkugel in Bewegung setzt. Danach noch einige Minuten gründlich weiter schütteln.
3. Aus ca. 25 bis 30 cm Entfernung 2-3 gleichmäßige Schichten im Kreuzgang aufsprühen.
4. Zwischen den einzelnen Schichten eine Abluftzeit von 3-5 min bei Raumtemperatur (ca. 20° C) einhalten.
5. Nach Gebrauch die Düse über Kopf freisprühen, um ein Zusetzen zu verhindern.
6. Vor dem Schleifen 10-15 min bei Raumtemperatur trocknen lassen.
7. Vor dem Lackieren leicht anschleifen (P500 trocken oder P1000 nass).



Technische Informationen

Allgemein

Lagerfähigkeit:	10 Jahre (120 Monate) - bei trockener Lagerung zwischen 10° und 25° C
Zolltarifcode:	3208 90 91
VOC:	679 g/l (schwarz) bzw. 672 g/l (grau und weiß)
Geruch:	charakteristisch
Schichtdicke:	10-15 µm pro Schicht
Trocknungszeit:	staubfrei nach ca. 5-10 min schleifbar nach ca. 10-15 min überlackierbar nach ca. 20 min



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.