



Sili Gasket Neutral

Geruchsarmes RTV-Dichtmittel in einem praktischen und restlos entleerbaren Druckspender.



Eigenschaften & Vorteile

- Enthält kein MEKO - enthält kein 2-Butanonoxim und ist weniger gesundheitsschädlich für den Anwender
- Witterungsbeständig und wasserfest - unempfindlich gegenüber Sonne, Regen, Graupel, UV-Strahlung, Luftverschmutzung, Ozon und extreme Temperaturen
- Neutrale Aushärtung – weniger Korrosion auf den meisten Metallen
- Neutraler Geruch – kein säuerlicher Geruch
- Hohe Temperaturbeständigkeit – bis 300° C

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86884	Sili Gasket Neutral	SGN	200 ml Druckpackung

Anwendungsbereiche

Sili Gasket Neutral wurde für "Fläche-zu-Fläche" Abdichtungen entwickelt, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

Typische Anwendungen sind Verbindungen an Öfen, Heizungsanlagen, Maschinen, Motorkomponenten, Autokarosserien (in der Nähe der Motoren) usw. Das Produkt verliert auch unter solchen extremen Bedingungen nicht seine Dichteigenschaften. Aufgrund seiner Fähigkeit, sich mit Gummi zu verbinden, kann Sili Gasket Neutral auch zum Reparieren von gerissenen Gummis wie CV-Faltenbälgen und Lenkungsmanschetten verwendet werden.

Gebrauchsanweisung

1. Reinigen Sie die Fugen mit KENT Soft Surface Cleaner oder KENT Acrysol. Lose Partikel müssen entfernt werden.
2. Das Produkt wie gewünscht auftragen.
3. Nach der Hautbildung kann das Produkt weiter bearbeitet werden.
4. Vermeiden Sie jegliche Verunreinigung oder mechanischen Druck auf das Dichtmittel, bevor der Hautbildungsprozess abgeschlossen ist.

HINWEIS: Sili Gasket Neutral enthält Fungizide und sollte deswegen nicht zum Abdichten von Aquarien verwendet werden. Es kann auf Marmor, Sandstein und anderen extrem saugfähigen Untergründen Flecken um die Fugen herum verursachen, wenn sie nicht sorgfältig mit einer Grundierung behandelt werden. Nicht empfohlen für Anwendungsbereiche mit ständigem Benzinkontakt.



Technische Informationen

Basis:	Silikon
Konsistenz:	Paste
Farbe:	schwarz
Lagerfähigkeit:	18 Monate
Zolltarifcode:	3910 00 00
VOC:	0 g/l
Zulassungen:	Lebensmittel - NSF S2 165305

Aushärtungsmechanismus:	Oxime curing
Spezifische Dichte:	1,14 – 1,18 g/cm ³
Shore A:	25 +/- 3
Hautbildungszeit:	10 - 20 min
Aushärtung:	2-3 mm / 24 Std (23°C / 50% RL)
Anwendungstemperatur:	+0° bis +40° C
Temperaturbeständigkeit:	-50 bis 250°C (300°C kurzzeitig)
Zugfestigkeit:	1,10 N/mm ² (DIN EN ISO 527-2)
Bruchdehnung:	> 600% (DIN EN ISO 527-2)
Schrumpfung:	< 5% (DIN EN ISO 10563)



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fälen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.