



one2K Epoxy Filler

KENT one2K Epoxy Filler ist ein 2K Grundierfüller zur Anwendung auf blankem Aluminium, blankem und verzinktem Stahl, Altlacken und den meisten festen Kunststoffen. Und obwohl es ein 2K-Produkt ist, ist die Anwendung die einer 1K Sprühdose.



Eigenschaften & Vorteile

- Gebrauchsfertige 2K-Technologie – keine Aktivierung notwendig
- Keine Topfzeit – kann jederzeit wiederverwendet werden, keine Materialverschwendung
- Zuverlässige 2K-Qualität – hervorragende Haltbarkeit und Korrosionsschutz
- Anwenderfreundlich – kein Absacken, schnelle Trocknungszeit und gute Schleifbarkeit
- Kein besonderes Zubehör notwendig – weder Spritzpistole noch Spritzkabine notwendig

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
87141	one2K Epoxy Filler – schwarz	OEF-BLK	500 ml Sprühdose
87142	one2K Epoxy Filler – grau	OEF-GRY	500 ml Sprühdose
87143	one2K Epoxy Filler – weiß	OEF-WHT	500 ml Sprühdose

Anwendungsbereiche

one2K Epoxy Filler ist ein innovativer Grundierfüller, der die Vorteile eines 2K-Produktes mit der einfachen Anwendung einer 1K-Sprühdose vereint. Die Materialeigenschaften bleiben auf gleich hohem Niveau, denn das Produkt zeichnet sich durch hervorragende Haltbarkeit, hohe Füllkraft und zuverlässige Haftung auf fast allen Oberflächen aus. Das Produkt hinterlässt eine seidenmatte Oberfläche und kann mit Lacken auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis lackiert werden.

one2K Epoxy Filler ist gebrauchsfertig, es ist keine Aktivierung erforderlich. Das austretende Material reagiert mit Luftfeuchtigkeit. Da die Luftfeuchtigkeit für die Reaktion entscheidend ist, wird die Verwendung eines Hygrometers empfohlen.

Gebrauchsanweisung

1. Die Sprühdose sollte Raumtemperatur haben.
2. Der Bereich, der bearbeitet werden soll, muss sauber, trocken und fettfrei sein
3. Die Dose 3 min lang gut schütteln.
4. Testen Sie das Sprühbild auf einer anderen Oberfläche
5. Im Kreuzgang in mehreren dünnen Schichten aufsprühen. Dabei einen Abstand von 15 bis 25 cm zur Oberfläche einhalten. Nach jedem Auftrag 3 min trocknen lassen.
6. IR-Trocknung oder Trocknung im Ofen ist 15 min nach dem Auftrag der letzten Schicht möglich.
7. Nach Gebrauch die Dose umdrehen und die Düse ca. 5 Sekunden über Kopf freisprühen.



Technische Informationen

Basis:	Epoxy
Farben:	Schwarz, grau, weiß
Konsistenz:	Aerosol
Lagerfähigkeit:	24 Monate
Zolltarifnummer:	3208 20 90
VOC:	623.06 g/l

Topfzeit:	unbegrenzt	
Trocknungszeiten**:	Abluftzeit zwischen den Schichten	3 min
	staubtrocken	10 min
	Handtrocken / überlackierbar	15 min
	Lufttrocknung	12 Std. bei 20 ° C
	IR-Trocknung / Ofen	15 min bei 70 ° C
	Nass schleifbar	12 Std. / nach Abkühlung
Fläche pro Dose:	Ca.. 3.7 m ²	
Anzahl der Schichten:	max. 2	
Sprühdistanz:	15 - 25 cm	
Anwendungstemperatur:	18 - 25 ° C	
Temperaturbeständigkeit:	max. 150 ° C	

* Nicht auf hochflexiblen und/oder plastifizierten Kunststoffoberflächen verwenden. Nicht auf Alkydharzlacken verwenden. Nicht geeignet für Styropor.

** Trocknungszeiten können abweichen, abhängig von den äußeren Bedingungen und dem Material. Die angegebenen Werte beziehen sich auf eine Temperatur von 20 ° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35-37%



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung auf Grund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Geschäftssitz:
Auf der Höhe 49, 47059 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.

KENT: Auf der Höhe 49, 47059 Duisburg, Kundendienst-Team: 0203 /60 717 -0
Fax: 0203 / 60 717 -265 kent.de@kenteurope.com www.kenteurope.com
© KENT Europa.