



one2K Black Paint

KENT one2K Black Paint ist ein 2K Decklack für die Anwendung auf blankem Aluminium, blankem und verzinktem Stahl, OEM-Finish, Altlacken und den meisten Kunststoffen. Und obwohl es ein 2K-Produkt ist, ist die Anwendung die einer 1K Sprühdose.



Eigenschaften & Vorteile

- Gebrauchsfertige 2K-Technologie – keine Aktivierung notwendig
- Keine Topfzeit – kann jederzeit wiederverwendet werden, keine Materialverschwendung
- Anwenderfreundlich – haftet sofort auf Metall, kein Primer erforderlich, hohe Deckkraft
- Zuverlässige 2K Qualität – hohe – ausgezeichnete Härte, Haltbarkeit und Korrosionsschutzeigenschaften
- Kein besonderes Zubehör erforderlich, weder Spritzpistole noch Lackierkabine notwendig

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
87144	one2K Black Paint – High gloss	OBP-GSS	500 ml Sprühdose
87145	one2K Black Paint – Matt	OBP-MTT	500 ml Sprühdose

Anwendungsbereiche

one2K Black Paint ist ein innovativer Decklack, der die Vorteile eines 2K-Produktes mit der einfachen Anwendung einer 1K-Sprühdose vereint. Die Materialeigenschaften bleiben auf gleich hohem Niveau.

one2K Black Paint ist gebrauchsfertig, es ist keine Aktivierung notwendig. Das austretende Material reagiert mit der Luftfeuchtigkeit. Da die Luftfeuchtigkeit für die Reaktion entscheidend ist, wird die Verwendung eines Hygrometers empfohlen.

Gebrauchsanweisung

1. Die Sprühdose sollte Raumtemperatur haben.
2. Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.
3. Die Dose 3 min lang gut schütteln.
4. Testen Sie das Sprühbild auf einer anderen Oberfläche.
5. Im Kreuzgang in mehreren dünnen Schichten aufsprühen. Dabei einen Abstand von 15 bis 25 cm zur Oberfläche einhalten. Nach jedem Auftrag 3 min trocknen lassen.
6. IR-Trocknung oder Trocknung im Ofen ist 30 min nach dem Auftrag der letzten Schicht möglich.
7. Nach Gebrauch die Dose umdrehen und die Düse ca. 5 Sekunden über Kopf freisprühen.



Technische Informationen

Basis:	Epoxy
Farbe:	schwarz
Konsistenz:	Aerosol
Lagerfähigkeit	24 Monate
Zolltarifnummer	3208 90 91
VOC:	639,52 g/l

Topfzeit:	unbegrenzt	
Trocknungszeiten**:	Abluftzeit zwischen den Schichten	3 min
	staubtrocken	30 - 45 min
	handtrocken / überlackierbar	3 - 5 Std.
	Lufttrocknung	12 Std. bei 20 ° C
	IR-Trocknung / Ofen	40 min bei 70 ° C
	Chemische Beständigkeit	8 - 10 Tage
Fläche pro Dose:	Ca. 3 m ²	
Anzahl Schichten:	max. 3	
Sprühdistanz:	15 - 25 cm	
Anwendungstemperatur:	18 - 25 ° C	
Temperaturbeständigkeit:	max. 150 ° C	

* Nicht auf hochflexiblen und/oder plastifizierten Kunststoffoberflächen verwenden. Nicht geeignet für Styropor. Vorher aufgetragene Lacke müssen komplett durchgehärtet sein. Einige Alkydharzlacke reagieren mit one2K Black Paint. Vor der Anwendung die Materialverträglichkeit testen.

** Trocknungszeiten können abweichen, abhängig von den äußeren Bedingungen und der Oberfläche. Die angegebenen Werte beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35 - 75%.



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fälen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Auf der Höhe 49, 47059 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.