



Quick Seal

KENT Quickseal ist ein sehr schnell überlackierbarer Kleb- und Dichtstoff aus einer, speziell für den Karosseriebau entwickelten Serie von hochqualitativen und hochtechnischen Produkten. KENT Quickseal ist ein Silan Modifiziertes Polymer (SMP).



Eigenschaften und Vorteile

- Lösungsmittel- und isocyanatfrei – nicht gesundheitsschädlich
- Punktschweißbar
- Hoher Feststoffgehalt – hervorragend zu modellieren
- Dauerelastisch – niedrige Volumenschrumpfung, verhärtet und bricht nicht
- Zieht keine Fäden – sauberes, hochwertiges Finish
- Nach Hautbildung überlackierbar

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
34501	Quick Seal weiß	QSW	290 ml Kartusche
34502	Quick Seal grau	QSG	290 ml Kartusche
34503	Quick Seal schwarz	QSB	290 ml Kartusche
83405	Quick Seal weiß	QSWs	600 ml Schlauchbeutel

Anwendungsbereiche

KENT Quick Seal ist eine umweltfreundliche Klebedichtmasse zur Verwendung bei der Karosserie-instandsetzung. KENT Quick Seal weist sehr gute Eigenschaften in Bezug auf UV- und Alterungsbeständigkeit auf.

KENT Quick Seal haftet gut ohne Primer auf sauberen, trockenen und fettfreien Substraten aus Aluminium, rostfreiem Stahl, galvanisiertem Stahl, Zink, Kupfer, Messing, auf grundierten, lackierten und blanken Metalloberflächen, Glas, PVC, Polyester (GVK), Gummi, Keramik, Beton, Ziegel, vorbehandeltem Holz usw. Typische Anwendungsbereiche sind die Wiederherstellung der Abdichtung an Türfalzen, Kotflügel, Front- und Heckblechen, Kofferraumböden, Federbeinaufnahmen, Dach- und Haubenverstrebrungen sowie die Abdichtung von Stoßfugen und Überlappungen.

KENT Quick Seal eignet sich ideal zur Verklebung von Anbauteilen wie z. B. Spoiler.

Gebrauchsanweisung

1. Oberflächen mit KENT Acrysol, Speedy 500 oder Panel Degreaser reinigen.
2. Nach vollständiger Ablüftung KENT Quick Seal auftragen.
3. KENT Quick Seal kann nach Hautbildung (ca. 10 Min.) mit den meisten bekannten Autolacksystemen überlackiert werden. Die beste Lackhaftung wird erreicht, wenn KENT Quick Seal innerhalb von 4 Stunden überlackiert wird.

Wichtiger Hinweis: Quick Seal nicht mit Säureprimer beschichten.



Technische Informationen

Zolltarifcode:	3214 10 10
VOC:	0
Lagerfähigkeit:	18 Monate Kartusche / 12 Monate Schlauchbeutel
Spez. Gewicht:	1,4 g/ml
Konsistenz:	feuchtigkeitshärtende Paste
Hautbildung:	nach 10 min (20° C/50%RL)
Offene Zeit:	<15 min (20° C/50%RL)
Shore A Härte:	ca. 55
Temperaturbereich:	-40°C bis +120°C (kurzfristig bis +180°C)
Aushärtegeschwindigkeit:	3 mm/24h (bei 20°C / 50% R.H.)
Anwendungstemperatur:	+5°C bis +35°C
Bruchfestigkeit:	2,6 Mpa (DIN 53504/ISO37)
Bruchdehnung:	250% (DIN 53283/ASTM D1002)
Zugscherfestigkeit:	2,5 Mpa (DIN 53283/ASTM D1002)
Weiterreißfestigkeit:	16 N/mm (DIN 53515/ISO34)



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Geschäftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg, HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.